

# METACHROME SP MURS HUMIDES

## 201

### HYDROFUGE SPÉCIAL POUR MURS HUMIDES

#### PROPRIETES :

- **201 METACHROME** est un hydrofuge prêt à l'emploi, incolore et pénétrant spécialement mis au point pour les murs humides ou mouillés, permettant de traiter des murs même entre deux averses.
- **201 METACHROME** laisse respirer les supports : permet à l'eau de ressortir des murs par évaporation.
- Retarde et facilite le nettoyage des mousses sans être considéré comme un produit anti-mousse.
- Les supports traités avec **201 METACHROME** peuvent être peints et retraités avec **205 METACHROME** pour une efficacité optimum.

#### APPLICATION :

- **Travaux préparatoires** : le support à hydrofuger doit être sain, stable et non friable exempt de mousse, de salpêtre et sans fissures, sans joint creux et fissures vivantes (suivant DTU).
- L'application se fait à la brosse, au pulvérisateur (ne pas faire de brouillard, mais un jet) en une ou deux couches de bas en haut jusqu'à saturation.
- Laisser bien pénétrer le produit dans le mur.
- Les 2 couches sont à appliquer frais sur frais ou à quelques jours d'intervalle.

#### CONSOMMATION :

0,25 à 1,8 L/m<sup>2</sup> suivant la porosité du matériau :

- Matériel peu poreux : 0,25 à 0,5 L / m<sup>2</sup>.
- Matériel poreux : 0,5 à 1 L / m<sup>2</sup>.
- Matériel très poreux : 1 à 1,8 L m<sup>2</sup>.

#### DONNEES TECHNIQUES :

Aspect : liquide limpide incolore.

Densité à 20°C : 0,81 ± 0,02.

Inflammable : contient des essences de pétrole ne distillant pas en dessous de 150 °C.

Les données techniques sont basées sur les tests et expériences effectuées par nos laboratoires.

La parfaite efficacité de nos produits est fonction de leur utilisation correcte. Nous ne pouvons garantir que la qualité de nos produits et non la mise en œuvre. Nous nous réservons le droit d'effectuer les modifications utiles sur nos produits pour améliorer la qualité sans en avertir notre clientèle.

#### PRECAUTIONS :

- La température d'application doit être supérieure à 5°C minimum.
- **201 METACHROME** s'applique sur matériau ayant au minimum un mois d'âge. Ne pas appliquer sur des parpaings, des murs et enduits ayant des fissures, des briques et joints friables. Ne règle pas l'étanchéité des fissures autour des portes et fenêtres, joints ouverts ou mal rejointoyés. Nous ne pouvons pas donner de délai de tenue dans le temps du fait des impondérables, (quantité appliquée au m<sup>2</sup>, qualité du support, exposition...)
- Les efflorescences existantes doivent être enlevées au préalable avec un produit adapté, suivi d'un rinçage abondant à l'eau claire et d'un séchage. Contrôler qu'il ne reste pas d'efflorescences. Les vitres des fenêtres doivent être protégées soit par une feuille de plastique ou un papier huilé. Les sols, seuils en pierre bleue, les carrelages doivent également être protégés. En cas d'application du produit à l'intérieur, assurer une ventilation d'usage.

#### HYGIENE SECURITE :

- Les précautions d'usage pour l'emploi des résines et solvants doivent être respectées : bien aérer les locaux, éviter les contacts avec la peau, se laver les mains avec de l'eau et du savon, ne pas fumer.
- Pendant le séchage, le produit dégage une odeur de solvant, prendre toutes les précautions pour que les aliments, objets, ne prennent pas cette odeur (calfeutrement, ventilation...).